



09

SIL-PRO Błoczeki Silikatowe Sp. z o. o. Godzikowice 50M 55-200 Oława Polska	EN 771-2:2011+A1:2015	
	Deklaracja właściwości użytkowych nr: CE KS 301 U17,5L (D) 15-1,4/1/2020	
	KS 301 U17,5L (D) 15-1,4	
	Jednostka notyfikowana nr 0839	
Zastosowanie: w zabezpieczonych ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych		
Wymiary: długość (l)	248 mm	
szerość (t)	175 mm	
wysokość (h)	220mm	
Kategoria odchytek	T3	
Grupa zgodna z PN-EN 1996-1-1	2	
Objętość drzeń	> 25 ≤ 55 %	
Kategoria elementu murowego	I	
Znormalizowana wytrzymałość na ściskanie	15	
Wytrzymałość spoiny:	dla zaprawy zwykłej	0,15 N/mm ²
	dla zaprawy cienkowarstwowej	0,30 N/mm ²
Reakcja na ogień	A1	
Absorpcja wody	<16 %	
Współczynnik dyfuzji pary wodnej μ	5/10	
Gęstość brutto w stanie suchym:	min	1.210 kg/m ³
	max	1.400kg/m ³
Współczynnik przewodzenia ciepła λ _{10,dry,unit}	0,41 W/mK (P=50%)	
Sposób oceny (metoda wg PN-EN 1745:2012)	P2	